

セルバイン205

錆転化型防錆剤

用 途	<ul style="list-style-type: none">塗布することで、鉄筋、鉄鋼の赤錆を防錆黒皮被膜に転化する。  <p>塗布前</p> <p>塗布後</p>
特 徴	<ul style="list-style-type: none">赤錆とキレート反応し、強固な黒皮被膜を形成する。鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げない。通常塗装のケレンやブラストを省け、大幅なコストダウンが図れる。有機酸と有機樹脂を主成分とする水性エマルジョンで、乳白色の液体です。
使用方法	<ul style="list-style-type: none">塗布する面の浮き錆、汚れ、水分等を除去する。容器のまま十分に搖すって、別容器に必要量ずつ小出しして、使用して下さい。刷毛、スプレヤー又は浸漬の方法で塗布して下さい。曲げ加工部分は2度塗りして下さい。塗布量は10~15m²/ℓです。
注 意	<ul style="list-style-type: none">酸性液ですので、作業時はゴム手袋、保護メガネを着用して下さい。目などに入った場合は直ちに水洗いし、医師に相談して下さい。皮膚に付着した時は水洗いして下さい。使用したスプレヤーは直ちに水を通して洗浄して下さい。0℃以下で凍結しますので、保管・使用時に凍結対策を行って下さい。
荷 姿	<ul style="list-style-type: none">18ℓ/缶4ℓポリ容器

セルテック 株式会社

〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮1-28-9
TEL : 042-365-8718 FAX : 042-365-8719
Mail : info01@seltec.co.jp